

SCHEMA PRODOTTO

(In ottemperanza alle disposizioni del D.L. del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo))

Tipologia del prodotto: *ELEMENTI MULTISTRATO DI LATIFOGIE/CONIFERE CON INCASTRO PER PAVIMENTAZIONI DI LEGNO*

Descrizione merceologica: *pavimento in legno a marchio CE_ Parquet prefinito 3 strati*

Specie legnosa

Denominazione commerciale: *Rovere europeo certificato_ Collezione LOUNGE '21*
(Rovere Naturale, R. Artic '21, R. Grigio '21, R. Smoked, R. Ambra)

Specie legnosa

Denominazione botanica: *Quercus Petraea, Quercus spp*

Caratteristiche del supporto: *bistrato di Abete o similare*

CARATTERISTICHE GENERALI E TECNICHE

Provenienza:

Europa, prevalentemente Francia, Croazia, Polonia

Colore tipico:

da giallo bruno a giallo dorato

Tono di colore:

variabile a seconda del trattamento superficiale ed esposizione alla luce

Ossidazione:

modesta

Durezza:

buona

Umidità:

alla prima consegna 7% ±2%

Tessitura:

grossolana

Fibratura:

dritta

Ritiro dimensionale:

medio

Stabilità:

medio elevata

Durabilità (resistenza all'attacco di funghi ed insetti):

buona per il durame e scarsa per l'alburno

Caratteristiche dimensionali (esprese in mm):

Plancia CS_ 14/3x180x1800_ 14/3x180x2200 click system

(Spessore nominale legno nobile mm 3 prima delle lavorazioni superficiali)

Tipologia di finitura:

Naturale, Artic '21, Grigio '21, Ambra perimetri bisellati, superficie spazzolata, finitura 7 mani UV, antimacchia, alta resistenza all'usura

Smoked perimetri bisellati, superficie spazzolata, smoked, trattamento superficiale con ossidative oil; alta resistenza all'usura

Emissione formaldeide:

CLASSE E1

Classe:

secondo la norma UNI EN 13489:2018 (stratificati)

Terminologia:

secondo la norma UNI EN 13756

Classe di aspetto:

"classe libera" scelta Glam

"classe libera" scelta Country

(come da prospetto allegato alla presente)

Normativa di riferimento:

UNI EN 13489:2018

Sistemi di posa:

Plancia CS

sistema flottante su apposito materassino fonoassorbente o incollata con adesivo bicomponente o con simili caratteristiche.

Spessore Resistenza termica Conducibilità termica

14/3 0,103 K/W 0,13 W/mK

Classe di reazione al fuoco:

Dfl-s1

Posa su massetto riscaldante/raffrescante:

*idoneo **

Informazioni generali:

pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta all'esposizione alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta. In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni è caratteristica del legno.



Istruzioni per l'immagazzinamento, la manipolazione:

i prodotti devono essere immagazzinati in ambienti asciutti, idonei alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra 10° C ed i 25° C e ad un'umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 65%, lontano da fonti di calore e con imballi integri.

Il materiale deve essere maneggiato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri. I pavimenti forniti già trattati ad olio non vanno custoditi in magazzino per un periodo superiore a 30 giorni in quanto la finitura potrebbe risultare alterata a causa della permanenza prolungata negli imballi.

Istruzioni per la posa:

la posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale e preparato. Il prodotto deve essere tolto dagli imballi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei, con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno, verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante igrometro a carburo di calcio per il massetto cementizio (max umidità 2,0%) e per il massetto in anidride (max umidità 0,4%), con igrometro elettronico ad infissione di elettrodi per i pannelli in legno (umidità max 10,0%). Procedere alla posa con temperatura compresa tra i 10°C ed i 25°C ed umidità ambientale compresa tra il 45% ed il 65%. I residui di colla vanno rimossi dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura. Areare i locali dopo la posa.

*** Posa su superfici riscaldate/raffrescate:**

in presenza di massetto riscaldante/raffrescante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo, verificando preventivamente il perfetto funzionamento dell'impianto e l'assenza di perdite di acqua e/o vapore. Prima della posa in opera è indispensabile effettuare i cicli (consigliati due) di accensione dell'impianto. Posa preferibilmente incollata, in caso di posa flottante è indispensabile l'utilizzo di un apposito materassino "FOAM THERMO". L'accensione dell'impianto riscaldante dovrà avvenire sempre gradualmente secondo quanto previsto dalla norma.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia:

mantenere la temperatura compresa tra i 18°C ed i 25°C e l'umidità dell'aria compresa tra il 45% ed il 65% per evitare o limitare al massimo la comparsa di fessurazioni, di rigonfiamenti e di microfratture. La presenza e la permanenza di acqua o altri liquidi e di umidità troppo elevata possono provocare danni anche irreparabili. Evitare di caricare pesi elevati concentrati su piccole porzioni di pavimento onde evitare cedimenti localizzati.

Superfici verniciate UV:

per la pulizia ordinaria utilizzare un panno umido leggermente imbevuto con prodotti detergenti non aggressivi, non utilizzare prodotti a base di alcool, di ammoniaca, di candeggina o di qualsiasi altro prodotto aggressivo in quanto intaccherebbero velocemente la superficie causandone un rapido deterioramento. Per la manutenzione straordinaria richiedere il programma di manutenzione all'ufficio tecnico di IP.

Superfici oliate:

dopo la posa in opera:

1. pulire accuratamente la superficie con un'aspirapolvere (attenzione: verificare che la spazzola/testa sia adatta ad un pavimento in legno)
2. Passare un panno antistatico
Proteggere la pavimentazione con appositi teli in tessuto non tessuto in caso sia necessario ultimare delle operazioni di cantiere. Si consiglia comunque di procedere con la posa del pavimento una volta ultimate tutte le operazioni di impiantistica, tinteggiatura, ecc.

manutenzione ordinaria:

- a. pulire sempre preventivamente la superficie con un'aspirapolvere (vedere punto 1 sopra descritto)
- b. eseguire regolari lavaggi utilizzando il detergente IP per superfici ad olio (Lios Soft Balm_ Formulazione per IP) almeno 2 volte al mese seguendo le indicazioni riportate nella confezione (massimo 3 tappi dosatore per ogni litro d'acqua pulita e leggermente tiepida), distribuire la soluzione con un panno in microfibra ben strizzato, lasciare asciugare bene (resa indicativa: 1 confezione da 1 litro = mq. 700). All'occorrenza o per zone soggette a traffico intenso aumentare la frequenza d'uso (3/4 volte al mese). Su macchie ostinate utilizzare il Lios Soft Balm puro direttamente sulla macchia, strofinare leggermente e passare un panno morbido ben strizzato, lasciare asciugare bene.
- c. per conferire alla pavimentazione una maggiore idrorepellenza e praticità di utilizzo in aree quali cucina, sala da bagno, ecc. è possibile utilizzare (non più di 2 volte l'anno) il nostro rinvigorente (Wax Care). Seguire le indicazioni riportate nella confezione avendo cura di applicare piccole dosi di prodotti e distribuirlo bene con un panno in microfibra asciutto; attenzione: subito dopo l'applicazione il pavimento può risultare particolarmente scivoloso, evitare l'utilizzo su scale e/o gradini.

manutenzione straordinaria e conservazione:

Per la manutenzione straordinaria e la corretta conservazione richiedere la brochure informativa all'ufficio tecnico di IP.

**Modalità di smaltimento:**

i prodotti una volta dismessi o non utilizzati non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Collaudi e Contestazioni:

il collaudo del materiale posto in opera deve essere eseguito in ottemperanza alle normative UNI EN 136801 – UNI CEN/TS 15717:2008. Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A/R. L'inizio della posa in opera implica la tacita accettazione del prodotto.

Note:

il materiale è destinato ad uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane. Qualunque altra destinazione diversa potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.

Pratici consigli d'uso

aspirare regolarmente il pavimento; per la pulizia quotidiana, se necessario, utilizzare sempre acqua con uno specifico detergente neutro per parquet, passando il pavimento con un panno in microfibra ben strizzato. Il panno in microfibra, usato a secco, è un efficace cattura polvere (non lavare il panno utilizzando ammorbidente);

non utilizzare detersivi non idonei o aggressivi e/o contenenti, ad esempio, : ammoniaca, candeggina, acido muriatico, alcool, ecc.;
non usare panni in microfibra troppo bagnati;
per la pulizia utilizzare solo panni in microfibra piatti e ben strizzati e non procedere con altri sistemi diversi da questo;

utilizzare frequentemente l'aspirapolvere per evitare che lo sporco si insinui nelle venature del legno; non lavare mai il pavimento senza prima averlo opportunamente aspirato;

evitare assolutamente di applicare sulla superficie del pavimento nastri adesivi, scotch, ecc.

in caso di necessità di protezione della pavimentazione dai danneggiamenti di lavori da eseguire, coprire il parquet esclusivamente con tessuto non tessuto, non utilizzare cartone, airball, ecc.

in caso di versamenti accidentali di sostanze fortemente coloranti (vino, caffè, ecc.) pulire in tempi rapidi;

in ambienti adibiti ad uffici, dotare le sedie di ruote adatte al pavimento in legno (morbide) o interporre un tappetino tra la sedia a rotelle ed il pavimento; in ambienti domestici dotare tavoli, sedie, mobili, ecc. di feltrini.

Selezioni collezioni Smart solution

Al fine di garantire un elevato standard qualitativo, Italiana Parquet effettua un'accurata selezione manuale di tutte le collezioni prodotte.

Uni A: (classe libera) doghe con venatura prevalentemente fiammata, specchiature (tipiche del Rovere europeo di qualità), non è da escludere la presenza di piccoli nodi sani (occhio di pernice), macchie tipiche della specie che tenderanno ad attenuarsi con l'ossidazione. Tonalità non sempre uniforme.

Glam: (classe libera) venatura prevalentemente fiammata, specchiature (tipiche del Rovere europeo di qualità) possibile presenza di nodi sani e/o stuccati fino al 40% del lotto, possibile presenza di limitate parti di alborno; macchie tipiche della specie potrebbero uniformare con l'ossidazione. Colorazione non sempre costante.

Country: (classe libera) doghe con venatura prevalentemente fiammata, anche intrecciata; nodi di qualsiasi dimensione e colore, sani e/o stuccati, spaccature stuccate e no, specchiature, strappature di fibra, discolorazioni anche evidenti.

Natura: (classe libera) doghe con venatura prevalentemente fiammata, anche intrecciata; nodi sani e/o stuccati, possibile limitata presenza di stuccature, alborno, strappature di fibra; colorazione non sempre costante.

Trattandosi di un prodotto naturale e vario, le descrizioni sopra riportate ed eventuali immagini o campionature, forniscono solo un'indicazione di massima e devono intendersi indicative e non vincolanti; per una descrizione più completa contattare il nostro ufficio tecnico: info@italianaparquet.it

In conformità all'appendice "B" della norma UNI EN 13489:2018